

Technický list

Malířská barva ARTIS Elite Matt

Použití

Vodou ředitelná malířská barva Elite Matt je určena na vyzrálé omítky a další minerální povrchy, sádkarton a papírové povrchy. Barva je vysoce kryvá, otěruvzdorná a vyznačuje vysokou paropropustností. Je zdravotně nezávadná, vhodná k úpravě interiérů náročných na hygienu – školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Je vhodná na renovační a nové nátěry.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přidavkem aditiv.

Parametry barvy	
obsah netěkavých složek	cca 58 %
vzhled	bílá viskózní kapalina
hustota	1500–1540 kg/m ³

Parametry nátěru		
ekvivalentní difúzní tloušťka (S _d)	dle ČSN EN ISO 7783	< 0,17 m
paropropustnost	dle WTA CZ 2-9-04/D	vyhovuje pro použití na sanační systémy
hustota difuzního toku (V)	dle ČSN EN ISO 7783	137 g/(m ² .d)
vzhled	dle ČSN EN 13 300	G ₄ – velmi matný
bělost (L*)		96
zrnitost	dle ČSN EN 13 300	S ₁ – jemná
přídržnost	dle ČSN 73 2577	min 1 MPa
odolnost proti oděru za mokra	dle ČSN EN ISO 13300	třída 4

Příprava podkladu

Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na nové omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádkarton a nové omítky je vhodné penetrovat pomocí penetrace AQUIS Mikro nebo penetrace AQUIS Nano. Pokud je podklad soudržný, málo nasáklý a nesprašující, použití penetrace není potřeba.

Aplikace

Barva se nanáší v jedné až dvou vrstvách (u odstínově výrazně odlišných pokladů podle potřeby i více), další nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je +5 °C, maximální +30 °C.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba

0,08–0,12 kg/m² v jedné vrstvě.

Ředění

Barvu je možné ředit vodou do 10 % (100 ml vody na 1 kg barvy). Nadměrné ředění barvy snižuje kryvost a zhoršuje parametry barvy!

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. ***Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list.***

Balení

7,5; 18 a 40 kg

Datum revize: 19. 9. 2024